

EPOXY PRIMER



Type

Opløsningsmiddelfri 2-komponent klar epoxy-primer.

Anvendelsesområde

Bruges til belægninger på betongulve samt reparation af revner, huller o.l. i betongulve, murværk, puds m.m. Anbefales i landbruget til spaltegulve, stier, omkring foderbord, under drikkeventiler, siloer, malkeum, gangarealer mm.

Brugsanvisning

Blandingsforhold

65 vægtdele Komp. A og 35 vægtdele Komp. B. Tørstof: 100 %. Åbningstid/potlife: Ca. 35 minutter ved +15°C. Min. gulvtemp.: +10°C. Hærdetid efter sidste behandling: mindst 24 timer inden ibrugtagning. Hærder gulvet ved under +15°C er hærdetiden mindst 48 timer. Fuld styrke opnås efter 5-7 døgn.

Forbehandling

Nye betongulve skal være helt tørre og frie for snavs, olie o.l. Betonen bør altid testes for restfugt v.h.j.a. plastfolie. Overfladen højtrykspules og påføres ALKA CIP fortyndet 1:5 med vand. Efter 15-30 minutter højtrykspules overfladen og skylles grundigt. Gentag evt. behandlingen. Når overfladen er tør fjernes evt slamlag og løstsiddende beton med karborundumsliber, fræsning, syrevask, sandblæsning e.l. Herefter støvsuges omhyggeligt.

Selvudjævnende belægning

Bland først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsæt herefter ca. 1,7 vægtdele FLOW FILLER til 1 vægtdel EPOXY PRIMER. Forbrug: ca. 1 kg pr. m².

Reparationsmasse

Tilsæt ca. 5-6 vægtdele REP FILLER til 1 vægtdel EPOXY PRIMER. Dette giver ca. 3 liter reparationsmasse svarende til 3 mm/m². Der skal grundes med EPOXY PRIMER inden påføring af reparationsmassen. Reparationsmassen påføres herefter den våde grunder. Efter ca. 2 timer påføres reparationsmassen et lag EPOXY PRIMER.

Skridsikker overflade

Drys GRIP i den våde pålagte EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Forbrug ca. 2-3 kg GRIP/m².

EGENSKABER

- Ekstrem god vedhæftningsevne på beton, puds, jern, stål, træ og keramiske materialer.
- Giver en meget rengøringsvenlig overflade og en ekstrem god slidstyrke og kemikaliebestandighed.
- Er bl.a. resistent overfor syreholdigt foder, valle, mælk, 1% myre-, mælke- eller eddikesyre.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 14.03.07

Prod. nr. 5190

NB. Se også separat brugervejledning.



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se