

UNIVERSALSTICK



Type

Epoxybaseret reparationsmasse.

Anvendelsesområde

Effektivt produkt til udførelse af reparationer på metaller, træ, glasfiber, beton og keramik. Anvendes til reparation af huller og revner i vandtanke, akvarium, benzin- og dieseltanke (kun ikke-permanente reparationer), containere, beton o.l.

Brugsanvisning

Før påføring, må fladerne rengøres for fedt, smuds og løse partikler. Ved slibning af overfladen før påføring vil der opnåes ekstra god hæftning. Afskær et passende stykke, ælt dette i ca. 1 min. mellem fingrene (brug handsker) til massen bliver hvid. Påfør massen inden 5-10 min. Ved påføring på våde/fugtige overflader, trykkes massen godt på plads til hærde-processen er godt igang. Efter ca. 60 min. kan det bearbejdede materiale tages i brug, fuld styrke efter 24 timer.

EGENSKABER

- Hæfter på både våde og tørre underlag. Kan også anvendes under vand i fersk- og saltvand. Gulner ikke i sollys.

Tekniske data

Brugstid/potlife	15 min v/20°C
Lagringsstabilitet	18 mdr. v/5-20°C
Shore D hårdhed (fuldhærdet 24 t.)	65
Trækstyrke på stål	6,2 MN/m ²
Trækstyrke på glasfiber	3,4 MN/m ²
Max kontinuerlig temperatur	120°C
Max periodisk temperatur	150°C
Elektrisk modstand	30.000 megaohm
Dielektrisk styrke	11,8 kilovolt/mm
Krympning	under 1%
Trykstyrke	75 MN/m ²

Kemisk modstandsdygtighed: modstår alkoholer, hydrokarboner, ketoner, halokarboner, estere, saltvandsopløsning og fortyndede syrer og baser.



PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 10.09.2007

Prod. nr. 5744

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se