

# ASPHALT

## Type

Asfaltreparasjonsmasse.

## Bruksområde

Reparasjon av hull og revner i asfalt og betong. Brukes til reparasjon av veier, sykkelstier, parkeringsplasser, gulv, broer, oppkjørsler, rundt kumlokk m.m.

## Bruksanvisning

Temperatur ved pålegging: +5°C til +35°C.

Fjern vann, olje og smuss.

Dype hull fylles først med stein, grus, sand el. lign. til

2-3 cm under nivå hvoretter underlaget stemples.

Ta plastposen med ASPHALT ut av spannet, sett foten på posen og gi den et par harde trykk. Asfalten blir myk og lett å håndtere i løpet av et par minutter.

Fyll i ASPHALT, som deretter stemples med en spade, planke eller lignende for å igangsette herdingen.

Overskytende pakkes inn i posen igjen og plasseres tilbake i spannet.

25 kg ASPHALT rekker til 1 m<sup>2</sup> med ca. 1,5 cm dybde.



## EGENSKAPER

- Klar til bruk. Tåler temperaturer fra -40°C til +60°C etter pålegging.
- Er fleksibel 12 - 24 timer etter pålegging, men kan belastes umiddelbart.
- Kornstørrelse 3 mm.

## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 24.04.08

Prod. nr. 5732



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se