

# CONCRETE RAPIDO



## Type

2-komponent hurtigherdende sementbasert reparasjonsmasse.

## Bruksområde

Innen og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

## Bruksanvisning

### Forbehandling

Alle overflater skal rengjøres for sementslam og løse partikler. Overflaten skal være tørr eller lett fuktig. Deretter påføres et tynt lag CONCRETE RAPIDO BINDER. Denne må IKKE tørke.

### Blanding

9 kg CONCRETE RAPIDO blandes med 1 liter CONCRETE RAPIDO BINDER. Dette gir ca. 5 liter ferdig masse. Det kan tilsettes litt vann for å oppnå ønsket konsistens. Bland ikke mere enn at det kan påføres på 4-5 minutter.

### Påføring

Påføring utføres umiddelbart etter blanding med vanlig murerverktøy. Påfør blandingen i den våte CONCRETE RAPIDO BINDER. Trykk blandingen godt ned i overflaten.

### Rengjøring

Verktøy rengjøres jevnlig med vann under bruk og umiddelbart etter bruk. Herdet CONCRETE RAPIDO kan kun fjernes mekanisk.

## EGENSKAPER

- Brukes i lagtykkelser på 10-100 mm pr. påføring.
- Brukstid: ca. 4-5 minutter ved 20°C.
- Overflatetemperatur: Min. + 5°C, maks. + 30°C.
- Hurtigherdende: Kan brukes av gående etter 1 time og tyngre trafikk etter 2 timer.
- Bemerk: Lave temperaturer forlenger herdetiden og høye temperaturer forkorter herdetiden.
- Ekstrem god bindeevne.
- Kjemikaliebestandig.



## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 25.04.08

Prod.nr. 5741

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se