

UNIVERSALSTICK



Type

Epoxybasert reparasjonsmasse.

Bruksområde

Et effektivt produkt til reparasjoner på metaller, tre, glassfiber, betong og keramikk.

Brukes til å reparere huller og sprekker i vanntanker, akvarium, bensin- og diesel-tanker (bare til ikke-permanent reparasjon), containere, betong o.l.

Bruksanvisning

Før påføring må flatene gjøres rene for fett, smuss og løse partikler. Ved sliping av overflaten før påføring vil man oppnå ekstra god vedheft. Skjær av en passende bit, kna den mellom fingrene (bruk hansker) i ca. 1 min. til massen blir hvit. Påfør så massen innen 5-10 min. Ved påføring på våte/fuktige overflater trykkes massen godt på plass til herde-prosessen er godt i gang. Etter 60 min. kan det bearbejdede materialet tas i bruk, full styrke etter 24 timer.

EGENSKAPER

- Hefter på våte underlag.
- Kan også brukes under vann i fersk- og saltvann. Gulner ikke i sollys.

Tekniske data

Brukstid/potlife	15 min v/20°C
Lagringsstabilitet	18 mdr. v/5-20°C
Shore D hardhet (fullherdet 24 t.)	65
Trekkstyrke på stål	6,2 MN/m ²
Trekkstyrke på glassfiber	3,4 MN/m ²
Max kontinuerlig temperatur	120°C
Max periodisk temperatur	150°C
Elektrisk motstand	30.000 megaohm
Dielektrisk styrke	11,8 kilovolt/mm
Krymping	under 1%
Sammenpressingsstyrke	75 MN/m ²

Kjemisk motstandsdyktighet: motstår alkoholer, hydrokarboner, ketoner, halokarboner, estere, saltvannsoppløsning og fortynnede syrer og baser.



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 09.05.08

Prod. nr. 5744

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se