

CONCRETE REP

Typ

1-komponent cementbaserad akrylförstärkt reparationsmassa.

Användningsområde

Inom- och utomhus reparation av betong, tegel, puts och cementmurbruk. Används både på lodräta och vågräta ytor t.ex. golv, väggar, trappor fasader, skorstenar, socklar, mjölkningsrum, foderbräden m.m.

Bruksanvisning

Förbehandling: Alla ytor, där reparationer skall utföras skall vara friska, rena, fria från cementslam, lösa partiklar och orenheter av alla de slag. Ytorna skall vara förvattnade men ändå sugande. Därefter bör man stryka på en tunn lösning (konsistens som ymer) av CONCRETE REP före påföring av själva CONCRETE REP.

Dosering: Efter vikt: 1 kg vatten till 8,3 kg CONCRETE REP. Efter volym: 1 liter vatten till 5,5 liter CONCRETE REP. 20 kg CONCRETE REP med 2,5 liter vatten tillsatt ger ca. 11 liter färdigt murbruk.

Blandning: Håll den angivna mängden vatten i en särskild behållare. Tillsätt CONCRETE REP långsamt under konstant omrörning. Max. 500 omrörningar./min. Justera till passande konsistens (som fuktig jord) med vatten. Till 20 kg CONCRETE REP används ca. 2,5 liter vatten.

Påföring: Påföring och förarbetning utförs med vanliga murarverk tyg.

Efterbehandling: Omedelbart efter påföring av CONCRETE REP skall alla ytor skyddas mot uttorkning. Det bästa är att täcka ytan med plastfolie.

Rengöring: Verktyg och maskiner rengörs med vatten omedelbart efter användning. Stelnat CONCRETE REP kan endast tas bort mekaniskt.



EGENSKAPER

- Endast vatten tillsätts. OBS. Därefter måste blandningen användas inom ca. 25 minuter. Påförs i lager av en tjocklek på 5 - 50 med mer per lager.
- Yttemperatur: Min. + 5 °C, max. + 30 °C.
- CONCRETE REP är gångbart efter 3-4 timmar. 90% styrka efter ca. 1 dygn. Härdat efter ca. 1 vecka. Kan behandla med SEAL efter min. 12 timmar.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 14.02.07

Prod. nr. 5731



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se